

РАЗХОД НА БОЯ ОТ
ЕДНА ОПАКОВКА:

до **325** m²
в един слой

ОТЛИЧНА
ПОКРИВАЕМОСТ:



ТЕГЛО:

25 kg



COLORLAK

Бои, които издържат

АТРАКТИВНА
ЦЕНА:



НАНАСЯНЕ ЧРЕЗ
ПРЪСКАНЕ:



CZ: podkategorie: A/a, prahová hodnota VOC v g/l: 30, max. obsah VOC v produktu v g/l: 2, Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

CZ: Malířská barva **EXTRA 3A V2031** je vodouředitelná barva pro běžné použití, vhodná na vyzrálé omítky, stěrkové hmoty typu VAZAKRYL E4007, minerální podklady, aglomerované dřevěné materiály, sádkarton a přetrítelné papírové tapety. Je určena pro klasické vnitřní nátěry. Barva **EXTRA 3A V2031** pro svoji zdravotní nezávadnost je vhodná také pro interiéry náročné na hygienu, jako jsou kuchyně, školy, jídelny, zdravotnická zařízení. **Údaje o množství výrobku a číslo výrobní dávky najdete na obalu. Výrobek si uchovávejte v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu. PODKLAD:** Podklad musí být vyzrálý, chemicky neutrální, pevný, suchý, zbavený mechanických nečistot, odmaštěný, ztmelený a zabroušený, zbavený prachu, starých nepřilnavých nátěrů a nesoudržných vrstev a odizolovaný proti vodě. Staré hlinčkové a kaolinové nátěry oškábejte. U nových omítek odstraňte uvolněná zrnka písku přebroušením a ometením kartáčem. Nerovnosti vyspravte vhodnou maltou. Biologicky napadené podklady (houbami, plísněmi, řasami) nejprve ošetřete vhodným biocidním přípravkem a poté mechanicky za mokra odstraňte. **POZOR!** Nátěr fungicidním prostředkem neodstraňuje příčinu plísní. Skvrny a fleky od nečistot nebo kouření je nutné dopředu odstranit a ošetřit izolačním nátěrem ANTISPOT E0904. Podklad vždy opatříte penetračním prostředkem (EKOPEN E0601, PENETRACE S2802A E0607). **NÁVOD K POUŽITÍ:** Před použitím barvu **EXTRA 3A V2031** důkladně rozmíchejte a nanášejte na předem připravený podklad štětkou, štětcem, válečkem nebo stříkáním. Po zaschnutí penetračního nátěru (cca 4 hodiny v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu i podkladu) naneste 1–2 x krycí nátěr barvou zředěnou max. 0,1 litru vody na 1 kg barvy. Doporučená aplikační teplota (okolí, podkladu, barvy) je 5 °C až 25 °C a relativní vlhkost vzduchu max. 75 %. Doba zasychání je přibližně 4–6 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. **ŘEDĚNÍ:** Malířskou barvu **EXTRA 3A V2031** ředte dle potřeby, maximálně však do 0,1 l vody na 1 kg barvy. Pro zvýšení odolnosti nátěru je vhodné k ředění použít EKOPEN E0601, maximálně do 10 %. Pro aplikaci stříkáním je doporučeno barvu po naředění přecedit. Pro velkoplošnou aplikaci lze použít zařízení pro vysokotlaké stříkání (AIRLESS). **Po práci ihned omyjte všechny pomůcky vodou, protože zasklá barva se velmi obtížně odstraňuje! SPOTŘEBA:** 0,08 kg–0,11 kg na 1 m² na jeden nátěr na hladký povrch (záleží na savosti podkladu a tloušťce vrstvy). **VYDATNOST:** 9–13 m² z 1 kg barvy na jeden nátěr na hladký povrch. Podrobnější informace k výrobku naleznete v katalogovém listu na www.colorlax.cz. **POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Všeobecné:** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. **Doporučení výrobce: Skladování:** v chladných, suchých, dobře větratelných skladech, při teplotě 5 až 25 °C. **CHRÁŤTE PŘED MRAŽEM! Likvidace obalů a odpadů:** Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Výrobce: COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 03 Staré Město, ČR; tel.: 800 145 555, www.colorlax.cz

ЕКСТРА БЯЛА БОЯ

EXTRA 3A

- ✓ АТРАКТИВНА ЦЕНА
- ✓ НАНАСЯНЕ ЧРЕЗ ПРЪСКАНЕ AIRLESS
- ✓ МНОГО ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ
- ✓ ЕКСТРА БЯЛА

BG: Пределна стойност на ЛОС кат. А (a) ВРП: 30 г/л, Максималното съдържание на ЛОС в готовия за употреба продукт: 2 г/л, Съдържа реакционна маса от: 2-метил-5-хлоро-изотиазолин-3-он [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-Н-изотиазол-он [ЕС № 220-239-6] (3:1). Може да причини алергична реакция. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.



BG: Боята **EXTRA 3A V2031** е водоразредима боя за обща употреба, подходяща за зряла мазилка, замазки от типа VAZAKRYL E4007, минерални основи, агломерирани дървени материали, гипсокартон и хартиени тапети за боядисване. Предназначена е за класически интериорни покрития. Боята **EXTRA 3A V2031** е подходяща и за интериори с високи хигиенни изисквания, като кухни, училища, столове, медицински заведения. **Данните за количеството на продукта и партидният номер са посочени върху опаковката. Продуктът запазва полезните си свойства в оригинална неотворена опаковка поне до датата, посочена върху опаковката. ОСНОВА:** Основата трябва да е зряла, химически неутрална, твърда, суха, без механични замърсявания, обезмаслена, грундирана и шлифована, без прах, без стари непрелипящи покрития и некомпактни слоеве и изолирана срещу вода. Остържете старите глинени и каолинови покрития. При нова мазилка отстранете свободните песчинки чрез шайфане и четкане. Изгледете всички неравности с подходяща замазка. Първо обработете биологично нападнатите основи (гъбички, плесени, водорасли) с подходящ биоцид и след това отстранете механично докато са още мокри. **ВНИМАНИЕ!** Покриването с фунгициден препарат не отстранява причината за появата на плесен. Петната и изцапанятията, причинени от замърсяване или пушене, трябва предварително да се премахнат и да се обработят с изолационна боя ANTISPOT E0904. Винаги нанасяйте върху основата грундиращ препарат (EKOPEN E0601, PENETRACE S2802A E0607). **ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:** Преди употреба разбъркайте добре боята **EXTRA 3A V2031** и нанесете върху предварително подготвената основа с баданарка, четка, валик или чрез пръскане. След като грундът изсъхне (приблизително 4 часа, в зависимост от температурата и влажността на въздуха и основата), нанесете 1-2 слоя боя, разредена с максимално 0,1 л вода на 1 кг боя. Препоръчителната температура при нанасяне (околона среда, основа, боя) е от 5 °C до 25 °C и относителна влажност на въздуха максимално 75 %. Времето за изсъхване е приблизително 4-6 часа в зависимост от температурата и влажността на въздуха. **РАЗРЕЖДАНЕ:** Разредете боята **EXTRA 3A V2031** според нуждите, но не повече от 0,1 л вода на 1 кг боя. За да се увеличи устойчивостта на боята, е препоръчително да се използва за разреждане EKOPEN E0601, максимално до 10%. За нанасяне чрез пръскане се препоръчва боята да се прецеди след разреждането. За нанасяне върху големи площи може да се използва машина за пръскане под високо налягане (AIRLESS). **След работа незабавно измийте всички инструменти с вода, защото засъхналата боя се отстранява много трудно! РАЗХОД:** 0,08 кг – 0,11 кг на 1 m² в един слой върху гладка повърхност (зависи от поливните свойства на основата и дебелината на слоя). **ПОКРИВНОСТ:** 9-13 m² от 1 кг боя в един слой върху гладка повърхност. По-подробна информация за продукта е посочена в каталожния лист на www.colorlax.cz. **УПЪТВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНА МАНИПУЛАЦИЯ: Общи:** При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. Преди употреба прочетете етикета. **Препоръки на производителя: Складирание:** в хладни, сухи, добре проветриви складове, при температура от 5 до 25 °C. **ПАЗЕТЕ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!** Ликвидирани на опаковки и отпадъци: Изхвърлете съдържанието/опаковката като я предадете на лице, което има право да ликвидира отпадъци, или на място, определено от населеното място.

Производител: COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 03 Staré Město, ČR; тел.: 800 145 555, www.colorlax.cz
Вносител за България: „Бошнаков“ЕООД , гр.Буярец 8000, к/с „Славейков“, ПЗ „Север“, Хипермаркет „Мастерхаус“, Тел: 056/85-70-39, факс: 056/85-70-48